



Технический паспорт 3.1 по стандарту UNI EN 10204:2005 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 according to UNI EN 10204:2005

КОД / CODE :	Изделие / PRODUCT :	ПАРТИЯ / BATCH
2130161132A0	Седелка электросварная с фрезой d. 110x 32 SDR11 E-TAPPING SADDLE d. 110x 32	I30358

ССЫЛКА НА ЗАКАЗЧИКА / CUSTOMER REFERENCE

Изделие- СЫРЬЁ / PRODUCT - RAW MATERIALS

A.1] Седелка электросварная с фрезой d. 110x 32 SDR11	Партия пост./Supplier Batch	Партия/Batch
A.2] Полиэтилен PE100 - MRS10 Eltex Tub 121	E2239362	F22590
A.3] Полиэтилен PE100 - MRS10 Eltex Tub 121	E2239401	F23511
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ-ДЕТАЛЕЙ/ PRODUCTION DATE PRODUCT-COMPONENTS:	04/2023 - 03/2023 - 04/2023 - 01/2023	

В протокол испытаний / TEST REPORT

Характеристика / Метод испытания Characteristic / Test Method		EI M.U.	Требования Requirements	Результаты Results
Контроль габаритов / Dimensional control	[EN ISO 3126]	(b)		ПОЛОЖ
Контроль внешнего вида / Appearance control	[EN 1555 - EN 12201]	(b)		ПОЛОЖ
Контроль маркировки / Marking control	[EN 1555 - EN 12201]	(b)		ПОЛОЖ
Функциональные испытания / Functional test	SPEC.INT.	(b)		ПОЛОЖ
Прочность на давление / Hydrostatic strength	[EN ISO 1167]	(b)	h >=165	[2023020014] 165
Контроль внешнего вида / Appearance control	[EN 1555 - EN 12201]	(b)		ПОЛОЖ
Контроль маркировки / Marking control	[EN 1555 - EN 12201]	(b)		ПОЛОЖ
Контроль диаметра седелки / Saddle diameter control	[EN ISO 3126]	(b)		ПОЛОЖ
Средний наружный диаметр / Mean outside diameter	[EN ISO 3126]	(b)	mm 32 - 32,3	32,25
Толщина стенки / Wall thickness	[EN ISO 3126]	(b)	mm 3 - 3,4	3,2
Овальность / Out-of-roundness	[EN ISO 3126]	(b)	mm <=0,5	0,1
Длина хвостовика / Tubular length	[EN ISO 3126]	(b)	mm 76 - 78	77
Электрическое сопротивление / Electrical resistance	[EN 1555 - EN 12201]	(b)	ohm 0,91 - 1,01	1,01
Прочность на давление / Hydrostatic strength	[EN ISO 1167]	(b)	h >=165	[2023040044] 165
Контроль штрих-кода сварки / Fusion system recognition	[EN 1555 - EN 12201]	(b)		ПОЛОЖ
Функциональные испытания / Functional test	SPEC.INT.	(b)		ПОЛОЖ

Контроль качества резьбы / Thread part quality control	UNIEN 1555	(b)		ПОЛОЖ
Контроль диаметра резьбы / Diameter control of the thread part	ISO 3126	(b)	28,9 - 29,1	29
Контроль общей длины / Total length control	[EN 1555 - EN 12201]	(b)	107,8 - 108	108
Тест сверления / Boring test	SPEC.INT.	(b)		ПОЛОЖ

с **протокол испытаний / TEST REPORT**

Характеристика / Метод испытания Characteristic / Test Method		ЕИ M.U.	Требования Requirements	Результаты Results
MFR - Индекс текучести / MFR - Melt mass-flow rate	[EN ISO 1133]	(b)	g/10 min 0,37 - 0,53	0,53
OIT - время индукции окисления / OIT - Oxidation induction time (T=210°C)	[ISO 11357-6]	(b)	min >=20	48,8
MFR - Индекс текучести / MFR - Declared melt mass-flow rate	[EN ISO 1133]	(a)	g/10 min 0,37 - 0,53	0,48
OIT - время индукции окисления (T=210°C) / OIT-Decl. oxidation ind.time (T=210°C)	[ISO 11357-6]	(a)	min >=20	53
Обычная плотность / Conventional density	[ISO 1183]	(a)	g/cm3 0,956 - 0,962	0,959
Сажевое содержание / Carbon black content	[ISO 6964]	(a)	% 2 - 2,5	2,25
MFR - Индекс текучести / MFR - Melt mass-flow rate	[EN ISO 1133]	(b)	g/10 min 0,37 - 0,53	0,455
OIT - время индукции окисления / OIT - Oxidation induction time (T=210°C)	[ISO 11357-6]	(b)	min >=20	35,6
MFR - Индекс текучести / MFR - Declared melt mass-flow rate	[EN ISO 1133]	(a)	g/10 min 0,37 - 0,53	0,42
OIT - время индукции окисления (T=210°C) / OIT-Decl. oxidation ind.time (T=210°C)	[ISO 11357-6]	(a)	min >=20	59
Обычная плотность / Conventional density	[ISO 1183]	(a)	g/cm3 0,956 - 0,962	0,9592
Сажевое содержание / Carbon black content	[ISO 6964]	(a)	% 2 - 2,5	2,5

Результаты во второй колонке таблицы отмеченные (a), относятся к полиэтилену, который используется для изготовления указанных изделий/деталей; данные результаты выведены из контрольного сертификата выданного поставщиком сырья.

Результаты во второй колонке таблицы отмеченные (b), получены выбором образцов в случайном порядке из одной партии изделий, в соответствии с планом самопроверки.

Полиэтиленовые фитинги "EURO" соответствуют стандартам UNI EN 1555-3, EN 1555-3, UNI EN 12201-3, EN 12201-3, UNI EN ISO 15494, EN ISO 15494, согласно моделям и диаметрам в приложениях к «Сертификатам Соответствия и Лицензии на пользование знака качества RINA» от № . 0610/01 до № 0610/12, опубликованным на сайте www.eurostandard.it

Results, pointed out with (a) in the second column, relate to the polyethylene used in the manufacture of these products; the indicated results are representative of the Certificate of Analysis provided by the raw material supplier.

Results, pointed out with (b) in the second column, are representative of production samples randomly selected from the same production batch as the delivered parts, in accordance with the relevant test plans.

Fittings belonging to "EURO" series are produced and tested in compliance with standards UNI EN 1555-3, EN 1555-3, UNI EN 12201-3, EN 12201-3, UNI EN ISO 15494, EN ISO 15494, as per types and diameters detailed in annexes to "Certificates of Conformity and Licence to Use the RINA Quality Mark" from N. 0610/01 to N. 0610/12 published on website www.eurostandard.it

Eurostandard S.p.A.
Менеджер по Качеству
Eng. Maurizio Tiso

Дата / Date: 09/05/2023

Данный документ автоматически выпускается компьютерной системой и не нуждается в заверении подписью руководителя
The present document is automatically emitted by the informatic system and it doesn't need validation signature of the responsible function.

INEOS**CERTIFICATE OF ANALYSIS****Selling Company:**

INEOS Sales Italia s.r.l.
Via Piave
Rosignano Solvay (LI) 57013
Italy

Delivery doc Number/Item: 88490561/000010
Print Date / Time: 07/02/2023/16:54:36
Page 1 of 1
Sales Order Number/Date: 1359594/ 27/01/2023
Customer PO Number/Date: OA A23029/
27/01/2023

Ship To:

EUROSTANDARD S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE LAGO 22
38038 TESERO (TN)

Shipment Date: 07/02/2023
Place of Dispatch: PE-F Sarralbe
Mode of Transport: Truck
Transport/Vehicle Number: AG 09093

Product Description:

HDPE: ELTEX® TUB121

SFUSO

Batch Number: E2239401

Characteristic	Method	Result	Unit	Specifications	
				Min	Max
MELT FLOW RATE 5 KG 190°C	ISO1133-1	0,42	g/10mn	0,37	0,53
DENSITY 23°C	ISO1183-1&17855-1	959,2	Kg/m3	956,0	962,0
CARBON BLACK CONTENT	ISO6964	23,20	g/kg	20,00	25,00
CARBON BLACK DISPERSION	ISO18553	2,50			3,00
OXYGEN INDUCTION TIME 210°C	ISO11357-6	59	min	20	
MOISTURE CONTENT	ISO15512	0,05	g/kg		0,25
Taste on Pellets - KTW	KTW	1,0			1,5
CB Dispersion Appearance	ISO18553	A2			

Copies of analytical methods mentioned above, as well as their equivalence with International Standard methods, can be obtained on request.

This certificate of analysis conforms to DIN EN 10204 - 3.1

This delivery is in compliance with CSS/TUB121/408A issued 12/12/22

Authorised By Corinne Kuffler

CONFORME

Firmato digitalmente da LUCCA
DN: cn=Luca, c=IT, o=EURO,
ou=LABO,
email=Luca.Groppelli@eurostandard.it
Motivi: 0000019_F23511
Date: 2023.02.09 09:03:06 +01'00'

INEOS**CERTIFICATE OF ANALYSIS****Selling Company:**

INEOS Sales Italia s.r.l.
Via Piave
Rosignano Solvay (LI) 57013
Italy

Delivery doc Number/Item: 88469874/000010
Print Date / Time: 09/12/2022/12:00:53
Page 1 of 1
Sales Order Number/Date: 1350234/ 02/12/2022
Customer PO Number/Date: OA A22439/
02/12/2022

Ship To:

EUROSTANDARD S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE LAGO 22
38038 TESERO (TN)

Shipment Date: 09/12/2022
Place of Dispatch: PE-F Sarralbe
Mode of Transport: Truck
Transport/Vehicle Number: AH29611

Product Description:

HDPE: ELTEX® TUB121

SFUSO

Batch Number: E2239362

Characteristic	Method	Result	Unit	Specifications	
				Min	Max
MELT FLOW RATE 5 KG 190°C	ISO1133-1	0,48	g/10mn	0,37	0,53
DENSITY 23°C	ISO1183-1&17855-1	959,0	Kg/m3	956,0	962,0
CARBON BLACK CONTENT	ISO6964	22,50	g/kg	20,00	25,00
CARBON BLACK DISPERSION	ISO18553	2,50			3,00
OXYGEN INDUCTION TIME 210°C	ISO11357-6	53	min	20	
MOISTURE CONTENT	ISO15512	0,03	g/kg		0,25
Taste on Pellets - KTW	KTW	1,5			1,5
CB Dispersion Appearance	ISO18553	A2			

Copies of analytical methods mentioned above, as well as their equivalence with International Standard methods, can be obtained on request.

This certificate of analysis conforms to DIN EN 10204 - 3.1

This delivery is in compliance with SSS/TUB121/14C issued 09/02/07

Authorised By Barnabé Flauder
34302