



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия RU/SEXP-RU-000153 от 01.06.2021г.  
Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO  
14001-2016). Сертификат соответствия RU/SEXP-RU-000154 от 01.06.2021г.

### Паспорт качества № 6357

Трубы полимерные со  
структурированной стенкой  
"КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для  
систем наружной канализации  
ТУ 22.21.21-001-73011750-2018

Не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08964 с 25.09.2018

Условное обозначение продукции: Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8  
№ партии: 07-21-05019  
Дата изготовления: с 05.07.2021 по 07.07.2021  
Размер партии, м: 3 936

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
	Внешний вид	Таблица 6, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр $d_{\text{ср}}$ , мм	от 159,1 до 160,5	160,5
3	Средний внутренний диаметр $d_{\text{вн}}$ , мм, не менее	134	137,1
4	Толщина стенки e4, мм, не менее	1,2	1,4 - 1,6
5	Толщина стенки e5, мм, не менее	1,0	1,0 - 1,4
6	Кольцевая жесткость, SN, кН/м <sup>2</sup> , не менее	8	10
7	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Не должно быть трещин, расслоений внутренней и наружной стенки, остаточных короблений, изломов и углублений.	Выдерживает*
8	Ударная прочность при температуре минус 10 °С, мм, не менее	1150 ≥ 1000 мм	1990*
9	Изменение внешнего вида после прогрева	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей.	Без изменений*
10	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении воды 5 кПа (0,05 бар); б) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар); в) при отрицательном давлении минус 30 кПа (-0,3 бар)	Без протечек в течение 15 мин. Без протечек в течение 15 мин. Повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин.	Герметично*

Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4-навесы). Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3-открытые площадки) сроком не более 6 мес, по истечении указанного срока они должны быть испытаны по показателям 2-4 таблицы 6.  
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Примечание: \*По протоколам периодических испытаний

**Заключение:** Качество Труб полимерных со структурированной стенкой "КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для систем наружной канализации соответствует требованиям ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 и ГОСТ Р 54475-2011

Рег. № УП.02392883  
(подпись, идентификация)

(подпись)

Сахарова О.Н.  
(расшифровка подписи)



8 июля 2021 г.

